

Pianka wysokoelastyczna typu HR

Symbol	Gęstość pozorna [kg/m ³]	Twardość min. CLD	Elastyczność min. [%]	Odształcenie trwałe max. [%]
DSHR 3015	27,5 – 30,5	1,5 - 2,5	55	8
DSHR 3030	27,5- 30,5	2,5 - 3,5	53	8
DSHR 3530	32,0 – 34,5	2,4 – 3,5	55	8

DOSER Sp. z o.o. Producent Pianki Poliuretanowej Poniatowice 98G 56-400 Oleśnica

tel.: (71) 315 57 72 fax: (71) 315 57 73

www.doser-pianka.pl

NIP: 9112005071 REGON 021864566 KRS: 0000418359

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu: Dorota Gendera-Łabanowicz

Kapitał zakładowy: 8.000.000 PLN